

Fiche Technique de Produit

Producteur : Société des ciments d'Ain Touta
Site d'élaboration : Unité Agrégats et sable concassé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : concassage +criblage

Les granulats produits par la SCIMAT ET mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

15 25

Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN


Gr_A

	8	16	25	40	50	FI	LA
Etendue e		15	15				
V.S.S+U		27.5	106.5				
V.S.S.	5	20	99			20	15
V.S.I.		0	90	98	100		
V.S.I-U			82.5				

Partie informative

Résultats de production

	Jusqu'au /						
	8	16	25	31.5	50	FI	LA
Maximum	0	8.6	98.86	100	100	7.17	29.73
Xf+1.25* ET	0	7.71	98.62	100	100	7.26	30.28
Moyenne Xf	0	4.58	96.16	100	100	6.76	27.58
Xf-1.25* ET	0	1.46	93.69	100	100	6.26	24.88
Minimum	0	1.74	39.47	100	100	6.36	25.42
Ecart-types (ET)	0	2.50	1.97	0	0	0.40	2.16
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	2	2



CHLORURES=0.28 NF EN 1744
 SULFATES=0.35 NF EN 1744
 CARBONATE=98.0 NF EN 1744