

Fiche Technique de produit

Producteur : Société des ciments d'Ain Touta

Site d'élaboration : Unité Agrégats et sable concassé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : concassage +criblage

Les granulats produits par la SCIMAT ET mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	31.5
---	------

Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN

Catégorie A


	16	20	31.5	40	63	F
Etendu		30	15			
V.SS +U						
V.SS		70	99			1.5
V.Si		20	90	98	100	
V.Si-U						

Partie informative

Résultats de production

	16	20	31.5	40	63	F
Maximum	98.16	100	100	100	100	7.19
Xf+1.25*ET	97.35	100.16	100	100	100	7.43
Moyenne Xf	91.3	98.11	100	100	100	4.08
Xf-1.25*ET	85.25	96.06	100	100	100	0.73
Minimum	83.7	95.05	100	100	100	2.68
Ecart-types (ET)	4.84	1.64	100	100	100	1.63
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5

CHLORURES=0.32 NF EN 1744
 SULFATES=0.28 NF EN 1744
 CARBONATE=96.0 NF EN 1744



SIEGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA VERDURE BATNA BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA) - Algérie.

Tél : (033)85 13 00 LIGNES GROUPES - Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47

UNITE AGREGATS AIN-TOUTA W. BATNA : BP 10 Ain Touta- w. Batna Algérie Tél /Fax : 213/033.35.57.8