



Fiche Technique De Produit

Producteur : Société des Ciments de Ain Touta
Site d'élaboration : Unité des agrégats et sable concassé
Pétrographie : calcaire
Elaboration : concassage + criblage

Les granulats produits par la SCIMAT et mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

25 50

Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN

Gr_A


	12.5	25	40	50	70	100	FI	LA
Etendue e		15		15				
V.S.S+U		27.5		106.5				
V.S.S.	5	20		99			20	15
V.S.I.		0		80	98	100		
V.S.I-U				72.5				

Partie informative

Résultats de production

	Jusqu'au /					
	25	40	50	70	100	FI
Maximum	16.83	96.05	100	100	100	9.10
Xf+1.25* ET	12.31	98.34	100	100	100	9.10
Moyenne Xf	11.26	81.82	100	100	100	9.10
Xf-1.25* ET	10.21	65.3	100	100	100	9.10
Minimum	0.84	60.2	100	100	100	9.10
Ecart-types (ET)	6.16	13.22	0	0	0	0
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	1

CHLORURES=0.28 NF EN1744
 SULFATES= 0.35 NF EN1744
 CARBONATE=98.0 NF EN1744



Contact : SIEGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA VERDURE BATNA BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA) - Algérie.

Tél : (033)85 13 00 LIGNES GROUPES - Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47
Unité Agrégats et Sable concassé : BP N° 10 Ain Touta
Tél : Fax : (33) 83 64 50