

**Producteur :** Société des ciments d'Ain Touta  
**Site d'élaboration :** Unité Agrégats et sable concassé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** concassage +criblage

Les granulats produits par la SCIMAT ET mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN

8 15

Gr<sub>A</sub>

	4	8	11.2	16	22.4	31.5	FI	MDE	LA
Etendue e		15	30						
V.S.S+U		27.5	95						
V.S.S.	5	20	70	99			20	15	15
V.S.I.		0	25	90	98	100			
V.S.I-U		0	10						

## Partie informative

Résultats de production

	Jusqu'au /							
	4	8	16	22.4	31.5	FI	MDE	LA
Maximum	0	1.23	99.67	100	100	7.92	15.88	31.10
Xf+1.25* ET	0	0.97	102.2	100	100	7.96	17.05	31.28
Moyenne Xf	0	0.42	97.01	100	100	7.93	11.14	30.32
Xf-1.25* ET	0	0.13	91.78	100	100	7.49	5.23	29.35
Minimum	0	0	97.39	100	100	7.54	6.4	29.55
Ecart-types (ET)	0	0.44	4.19	0	0	0.19	4.73	0.77
Nombre de résultats	7	7	7	7	2	2	2	2

CHLORURES=0.46 NF EN 1744  
 SULFATES=0.19 NF EN 1744  
 CARBONATE=98.8 NF EN 1744

