

# Fiche Technique de produit

**Producteur :** Société des ciments d'Ain Touta

**Site d'élaboration :** Unité Agrégats et sable concassé

**Pétrographie :** Calcaire

**Elaboration :** concassage +criblage

es granulats produits par la SCIMAT ET mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	4	<i>Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN</i>										<i>Gr<sub>A</sub></i>		
							D	1.4D	2D					
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE	f	MB
Etendue e		6		40		40		10			0.6			
V.S.S+U		13						104						
V.S.S.		10						99						1.5
V.S.I.								85	95	100		60		
V.S.I-U								80						

## Partie informative

Résultats de production

	Jusqu'au /												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE	F	MB
Maximum	10.07	16.79	22.89	32.3	47.45	69.47	95.69	100	100	3.70	78.23	10.07	1.25
Xf+1.25*ET	9.15	15.92	22.32	32.42	54.45	68.26	95.17	100	100	3.66	78.91	9.51	1.17
Moyenne Xf	6.7	12.6	17.7	26.0	37.97	58.3	93.2	100	100	3.25	74.4	6.7	0.96
Xf-1.25*ET	3.88	9.27	13.0 7	19.57	21.42	48.33	91.22	100	100	2.84	69.88	3.88	0.74
Minimum	3.92	8.94	11.61	16.03	25.75	45.84	91.07	100	100	2.94	68.66	3.92	0.75
Ecart-types (ET)	2.25	2.66	3.7	5.14	13.19	7.97	1.58	0	0	0.33	3.61	2.25	0.17
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

CHLORURES=0.32 NF EN 1744  
SULFATES=0.28 NF EN 1744  
CARBONATE=96.0 NF EN 1744

